

FLUOSEAL-D 塗料及填縫劑

材質: **Viton®**

- 抗幾乎所有之腐蝕性化學物品有機溶劑及紫外線與臭氧
- **單劑, 直接塗抹使用, 不需事先調配**
- 耐溫: 204°C
- **285%之伸長量**
- 張力強度: 1655Psi
- 固料含量: 75%
- 孔隙率 0%, 良好之密封性能
- 高黏著性, 可用於金屬, 混凝土, 玻璃, 陶瓷及其它類橡塑膠表面
- 可永久儲除不變質, (其它需雙劑混合之存放時間僅約 4 小時)

應用範圍:

- 嚴苛及具酸鹼腐蝕性環境之保護層
- 耐酸鹼填縫密封
- 耐酸鹼膨脹/防震接頭之修補

包裝:

- * 71cc/條
- * 320cc/條 (可用於填縫槍)
- * 850cc/條 (可用於填縫槍)
- * 3800cc/桶



FLUOSEAL-T 填縫材

材質: **100% 軟性膨脹鐵氟龍 PTFE**

- 耐溫: -240°C ~260°C, 適用 PH 值 0-14
- 附背膠, 安裝使用方便
- 依需求剪下所需長度, 節省用料
- 不可燃, 無毒, 不與所密封之流體反應
- 可長期儲除不變質
- 適於使用食品工業, 符合美國 FDA 標準(FDA 21 CER177.1550)
- Creep Relaxation 24.5%(ASTM F36-97)
- 符合 FSA 高壓蒸汽測試標準, (271°C, 60KG/CM2, 523 小時)
- 高可壓縮性(達 72.2%, ASTM F36-97), 提供緊密之密封效果, 可用於不規則表面,



產品尺寸:

密封條		帶		板		
厚度(mm)	寬度(mm)	厚度(mm)	寬度(mm)	厚度(mm)	寬度(m)	長度(m)
3(1/8")	6.3(1/4")	1.6	12(1/2")	1.6	1.5	1.5
3(1/8")	9.5(3/8")	1.6	38(1.5")	3	1.5	1.5
5(3/16")	12(1/2")	3	13-50	可依需求提供 0.8-6mmt		
5(3/16")	16(5/8")	5	13-50			
5(3/16")	19(3/4")	可依需求提供其它寬度				
5(3/16")	25(1")					